



SCHEDA TECNICA

MADECOL A/240

TIPOLOGIA PRODOTTO

Colla Vinilica con certificato D3.

IMPIEGO PRINCIPALE

Collante vinilico a presa rapida per l'incollaggio di legni duri con resistenza superiore all'acqua.

APPLICAZIONE

Il collante MADECOL A/240 va utilizzato senza aggiunte di acqua.

Particolarmente indicato per l'incollaggio manufatti che trovano locazione in ambiente esterno.

È comunemente applicato per la realizzazione di serramenti, porte e finestre, ma si ottengono ottimi risultati nell'impiallacciatura di tranciato o nella placcatura di laminati sia con pressa a caldo che a freddo.

MADECOL A/240 come colla monocomponente risponde al test D 3, a norma DIN EN 204. Come colla bicomponente con l'aggiunta del 5% dell'induritore "CATALIZZATORE 2423/R", risponde al test D 4.

Può essere utilizzato tramite pennello, rullo, o macchine incollatrici.

Quantità da spalmare	120-200 g/m ²
Tempo aperto	8 – 12 minuti
Tempi di Pressatura	0,7 – 1 N/mm ² per l'incollaggio di lamellari e legni listellari
Incollaggio di giunti (20°C)	da 15 min.
Incollaggio di giunti (50°C)	da 5 min.
Incollaggio di giunti (80°C)	da 2 min.
Incollaggio di superfici (20°C)	da 20–40 min.
Incollaggio di superfici (50°C)	da 5 min.
Incollaggio di superfici (80°-100°C)	sec > 5

CARATTERISTICHE TECNICHE

BASE	a dispersione PVAC
COLORE DELLA COLLA	bianco
CONSISTENZA	media viscosità
VISCOSITA' BRF MOD. RVT A 20°C	mPa.s 14.000 +/- 1000
SECCO	1000: % 54+/- 2



TEMPO APERTO A 20°C

8 - 12 min.

TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE

5 – 7 °C

VALORE pH a 20°

3,0 ca.

STOCCAGGIO

Teme il gelo immagazzinare a + 5 C°. Durata 12 mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto.

CONFEZIONI

Taniche kg 10/30

Fusti kg 50/100/120

Cisterna kg 700/1000

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.