



SCHEDA TECNICA

MADECOL MG71 PLUS

TIPOLOGIA PRODOTTO

MADECOL MG71 PLUS è un adesivo acrilico caratterizzato da un'elevatissima adesività permanente, indicato dunque in applicazioni che richiedono un alto potere adesivo, ma che non sono sottoposte a grande trazione meccanica.

IMPIEGO PRINCIPALE

MADECOL MG71 PLUS è caratterizzato da elevatissimo secco attivo, adatto per L'incollaggio di pavimenti e rivestimenti in PVC omogeneo, vinilici, moquettes e agugliati, passatoie, rivestimenti con supporti in lattice espanso, juta, linoleum e teli/carte decorative, su massetti cementizi, supporti in legno e anche su pavimentazioni ceramiche già esistenti (perfettamente pulite e primerizzate).

MADECOL MG 71 PLUS può essere utilizzato per "in BIO-EDILIZIA" ed è certificato EMICODE EC1, a bassissima emissione di VOC.

APPLICAZIONE

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti.

La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento.

Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con i nostri PRIMER CONSOLIDANTI (richiedere intervento tecnico per definire il prodotto più adeguato), i quali favoriscono una perfetta adesione del collante. Non usare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non usare se le pareti e/o i soffitti del locale non sono ben asciutti.

Ambientare e miscelare il prodotto MADECOL MG 71 PLUS prima dell'uso.

Spalmare l'adesivo solo sul sottofondo/supporto mediante una apposita spatola dentata e/o con adeguato rullo, attendere un tempo sufficiente (da valutare a seconda del potere del piano di posa e delle condizioni climatiche dell'ambiente) il parziale asciugamento dell'adesivo (tempo minimo 14/16 minuti con spalmatura di 800 grammi a mq e temperatura di +23°C). Tempi di attesa minori prima della posa sono consigliati, in quanto il collante non avrà adeguato effetto ventosa. Posare solamente quando il film collante risulterà essere il più possibile asciutto, ma ancora in grado di bagnare il retro del pavimento/rivestimento. Posare il pavimento/rivestimento esercitando una

pressione uniforme su tutta la superficie in modo da fare uscire eventuali bolle d'aria.

Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere <2% (<0.5% anidrite).

Temperatura ideale ambiente da +18°C a +28°C, umidità relativa non superiore al 65%.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto:	Pasta cremosa beige
Secco attivo (%):	72
Resa (g/m ²):	800 – 1.300 in base al tipo di supporto
Gestione della posa a +23°C:	dopo aver spalmato la colla attendere minimo 14-16 minuti prima di posare
Temperatura d'uso (°C):	da +15 a +35
Pedonabilità:	minimo 4 ore dopo la posa (in base alla temperatura ambiente).

STOCCAGGIO

Stabilità: minimo 24 mesi a temperatura compresa fra +12°C e +28°C.
A temperature continue di +30°C la stabilità sarà di circa 6/7 mesi.
Non applicare in ambienti freddi ed umidi. MADECOL MG 71 PLUS teme il gelo.
Materiali rigidi, specialmente nel periodo invernale, devono essere distesi nei locali di posa e lasciati riposare così da evitare eventuali deformazioni.
Ambientare il collante, almeno 24 ore prima dell'applicazione, a temperatura non inferiore ai +18°C.

CONFEZIONI

Secchi da 30kg

***ATTENZIONE**

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. Pertanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.