



SCHEDA TECNICA

MADEFLOOR G35

TIPOLOGIA PRODOTTO

Adesivo bicomponente per pavimenti in gomma e pvc.

IMPIEGO PRINCIPALE

Prodotto a spalmatura unica per pavimentazioni in gomma, campi sportivi in agglomerato di gomma, PVC, sia all'interno che all'esterno su qualsiasi tipo di sottofondo anche non assorbente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. La misurazione di umidità del sottofondo va fatta in profondità (ca. 2-3 cm) con igrometro a fiale di carburo in modo da escludere la possibile presenza di sostanze fortemente igroscopiche (quali pomice, vermiculite), le quali possono cedere umidità in esse contenuta con conseguente rigonfiamento del pavimento. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). I sottofondi cementizi magri o spolveranti dovranno essere consolidati con i nostri PRIMER, i quali favoriscono una adeguata adesione del collante (vedi scheda tecnica). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti. Non posare su superfici bituminose in cui ci sia possibilità di trasudazione di oli.

APPLICAZIONE

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Versare il componente G35 (B) nel contenitore del componente G35 (A) miscelandolo accuratamente, con agitatore elettrico, fino ad ottenere una pasta omogenea ed uniforme. La pasta così ottenuta va stesa con apposita spatola a denti fini n°4 su sottofondo che dovrà essere compatto, asciutto, pulito, esente da parti distaccanti come residui di pitture murali, polveri, cere o simili. Il prodotto non va diluito. Prima dell'incollaggio verificare sempre l'umidità del massetto che dovrà essere

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

ASPETTO	pastoso
VISCOSITA' BRF MOD. RVT A 20°C	55.000-120.000
RESA (kg/m2)	1-1,4
TEMPO di LAVORABILITÀ	90-120 min. circa
TEMPERATURA d'USO	15 – 25 °C
PEDONABILITÀ	4-5 giorni (in base alla T°)
APPLICAZIONE	spatola a denti fini n°45

**STOCCAGGIO**

Teme il gelo immagazzinare a + 15 C°. Durata 12 mesi da sigillato.

CONFEZIONI

Vasi 9,4kg + 0,6kg

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.