



SCHEDA TECNICA

MADEPREX 721 – colore Bianco o Noce

TIPOLOGIA PRODOTTO

Colla Ureica in polvere.

IMPIEGO PRINCIPALE

Trattasi di resina ureica in polvere auto indurente comunemente impiegata nella fabbricazione di compensati, tamburati, mobili e pannelli in truciolare. Può essere utilizzata con successo, anche con impianti ad alta frequenza. In virtù del basso condensato di formaldeide libera (HCHO) consente di ottenere MANUFATTI IN CLASSE E1.

APPLICAZIONE

Il prodotto va impiegato in soluzione acquosa a concentrazioni intorno ai 66% (2 parti colla, 1 parte acqua). La dispersione va eseguita sotto agitazione aggiungendo metà dell'acqua necessaria e tutta la resina polvere fino ad ottenere un impasto senza grumi; aggiungere quindi il rimanente d'acqua ed agitare fino a completa dispersione.

Tempi di vita e di indurimento della miscela:

Tempo di vita:	15°C ore 6
	20°C ore 4
Tempi di indurimento:	30°C ore 2 1/2
	80°C sec. 95
	90°C sec. 80
	100°C sec. 65
	110°C sec. 40

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	Polvere bianca o noce
PESO SPECIFICO	0,5-0,6 gr/cm ³ ca.
CONSERVABILITA' A 20°C	6 mesi ca.
pH a 20°C	5,3±0,5
VISCOSITA' A 20°C in miscela	300 – 6000 mPa*s

STOCCAGGIO

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 9 mesi. Il prodotto è igroscopico e deve essere protetto dall'umidità perché a contatto con quest'ultima può impaccare e diventare inutilizzabile.

**CONFEZIONI**

Sacchi kg 25

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.