



SCHEDA TECNICA

MADEPUR POLY 2

TIPOLOGIA PRODOTTO

POLY 2 è un collante sintetico a base poliuretanica modificata, pronto all'uso

IMPIEGO PRINCIPALE

Viene impiegato con ottimi risultati per incollare tra loro materiali aventi un certo valore di umidità superficiale e natura anche molto diversa come: legno e suoi derivati, laminati plastici, materiali metallici, cemento e agglomerati con fibra di amianto, materie plastiche ed espansi (esempio poliuretanico espanso). Tende a gonfiare leggermente quindi è molto utile dove deve anche fungere da riempitivo.

APPLICAZIONE

L'applicazione del prodotto va eseguita spalmando con la bocchetta munita di tappo dosatore su una delle superfici da accoppiare tenendo presente che la sua durata all'aria è limitatissima.

E' opportuno che i materiali così accoppiati vengano tenuti sotto pressione per circa 60 minuti. I recipienti di POLY 2 devono essere ermeticamente chiusi. Si deve ovviamente evitare in tutti i modi che l'adesivo non utilizzato venga a contatto con umidità la quale porterebbe ad un rapido indurimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore	marrone
Tempo di presa totale	24 ore ca.
Viscosità	ca. 8000 cps
Tempo aperto	30'
Velocità di presa	120'
Grammatura	ca. 200 gr/mq

SICUREZZA

Evitare contatto con le mucose e la pelle Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti.

Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile per 12mesi se conservato in un modo appropriato.

Stoccare esclusivamente in luoghi asciutti e ben ventilati con temperatura compresa tra i 5°C e i 25°C.

**CONFEZIONI**

Cartuccia da 500ml

Latta da 5kg

***ATTENZIONE**

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale. Pertanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.