



SCHEDA TECNICA

MADEREK C320 SUPER

TIPOLOGIA PRODOTTO

Mastice uso spatola (e/o uso spruzzo), prodotto tenico di alta qualità ad elevata RESISTENZA TERMICA.

IMPIEGO PRINCIPALE

Il prodotto eccelle per la sua rapida adesione e per l'elevata resistenza termica sensibilmente superiore ai prodotti tradizionale, tale da renderlo ideale per la produzione di manufatti finiti situati in aree molto calde e/o spediti attraverso container. Da test interni MADEREK C320 SUPER ha resistenza termica in continuo di 110°C, con punte sino a +130°C (test effettuati 7 giorni dopo l'incollaggio di laminato su laminato, spalmatura 400 g/m²).

APPLICAZIONE

Provvedere affinché le superfici da unire siano pulite, mescolare prima dell'uso. Applicare su entrambe le parti uno strato uniforme di MADEREK C320 SUPER con pistola ad aria compressa (su materiali assorbenti è consigliabile l'applicazione di una seconda mano ad alcuni minuti dalla prima) o con l'ausilio di adeguati pennelli.

Attendere 5/15 minuti circa per l'evaporazione dei solventi (a seconda delle condizioni ambientali) ed unire le parti esercitando forte pressione su tutta la superficie (evitare la presenza di bolle d'aria tra le due parti).

Fare attenzione al posizionamento corretto delle parti poiché, data l'elevata forza, l'incollaggio è difficilmente riposizionabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Solventi	Norme Cee
Viscosità (Brookfield)	10.000 – 12.000
pH	6-7
Colore	giallo - marrone
Temperatura di applicazione	non inferiore a 12°C +
Tempo aperto	10-15 minuti
Diluizione Ns. diluente	Resa 300-500 gr/mq
Resistenza al calore	da 110 a 130 gradi

**STOCCAGGIO**

Teme il gelo immagazzinare a + 12 C°. Durata 9 mesi da sigillato, circa 20 giorni da aperto.

CONFEZIONI

Fusto 16kg / Fusto 48kg / Fusto 170kg

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.