



SCHEDA TECNICA

MADESTUCK 2K

TIPOLOGIA PRODOTTO

Stucco bicomponente a base poliestere, rapido, pronto all'uso, formulato con resine di nuova generazione a basso impatto ambientale, caratterizzato da elevata durezza finale, facilmente verniciabile. Il prodotto spicca per il bassissimo impatto ambientale, il formulato finale risulta esente sostanze pericolose. Per uso interno ed esterno. Disponibile in molteplici pigmentazioni standard e in pigmentazioni specifiche.

IMPIEGHI PRINCIPALI

- Stuccature di legno e derivati in ambienti interni.
- Stuccature di legno e derivati in ambienti esterni purchè protetto da adeguati sistemi vernicianti.
- Stuccature di parquet grezzi e successivamente verniciati, ove sia richiesta un'elevata resistenza all'abrasione.

VANTAGGI

MADESTUCK 2K bicomponente risulta un prodotto estremamente rapido e dalla elevatissima durezza finale e dal forte potere ancorante, ideale per applicazioni ove i tradizionali stucchi monocomponenti risultano poco efficaci. Una volta applicato, l'asciugatura può essere accelerata attraverso l'uso di adeguati sistemi di riscaldamento (lampade/forni/etc.).

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE SPECIFICHE

BASE	resine poliestere, farine di legno, additivi
COLORI DISPONIBILI STANDARD	8 tonalità, vedi sotto
(NERO, BIANCO, ROVERE, DOUGLASS, NOCE CHIARO, NOCE SCURO, PINO, MOGANO)	
COLORI DISPONIBILI FUORI STANDARD	minimo 400 pezzi per
tonalità su specifica VISCOSITA' A+B	pasta tixotropica
TEMPO DI VITA A+B	circa 6/7 minuti a +23°C
APPLICAZIONI	massimo 3 mm per mano
TEMPO DI PRIMA ASCIUGATURA (spessore 2 mm)	circa
30 minuti a +23°C TEMPO PER PRIMA CARTEGGIATURA (spessore 2 mm)	circa
3 ore a +23°C	
RAPPORTO DI CATALISI IN PESO CATALIZZATORE	3% con temperature da +10°C a +23°C
RAPPORTO DI CATALISI IN PESO CATALIZZATORE	2% con
temperature oltre i +23°C RESISTENZA ALL'ACQUA DOPO LA CATALISI	ottima
RESISTENZA AI SOLVENTI DOPO LA CATALISI	molto buona



APPLICAZIONI E MODO D'USO

Dopo aver miscelato i 2 componenti, applicare il prodotto con spatole e con impianti dedicati. I materiali da stuccare devono essere perfettamente puliti, privi di polvere, olii e grassi e climatizzati a temperatura non inferiori ai +16°C. A temperature pari e/o superiori ai +23°C STUCK 2K può essere carteggiato già dopo 3 ore dall'applicazione. Se sono state applicate quantità importanti di stucco (in modo particolare nello spessore) attendere almeno 8 ore. Temperature più basse (comunque mai al di sotto dei +10°C) possono allungare i tempi di maturazione meccanica sino a 2 giorni. Il prodotto può essere verniciato e/o oliato con la maggior parte dei prodotti presenti in commercio. Si raccomanda di eseguire le verniciature e/o le oliature dopo almeno 36 ore dall'applicazione (con ambiente a +23°C. Temperature più basse (comunque mai al di sotto dei +10°C) possono allungare i tempi di maturazione chimica sino a 3/4 giorni.

Eseguire sempre test preliminari per verificare compatibilità chimica con i trattamenti, in modo particolare se a base solvente.

STOCCAGGIO

Attenzione: Teme il gelo!

Se il prodotto subisce una gelata non risulta più utilizzabile. Conservare a temperature comprese tra i +12°C e i +28°C, in ambienti asciutti e lontano da fonti di luce e calore diretta. Se conservato correttamente, il prodotto ha durata di 12 mesi dalla produzione.

CONFEZIONI

Scatole da 6 cartucce da 820ml da usare con pistola.

ATTENZIONE

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza e relative ai test svolti in laboratorio, esse hanno valore generale.

Per tanto, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto a collaudo preventivo da parte dell'utilizzatore.